



# MosaikTop

## Pastaliknande, organiskt bunden, färgad puts



- Extremt motståndskraftigt
- Stor färgpalett

<b>Produkt</b>	Klar för bearbetning, organiskt bunden tunnskiktputs (färgad puts) för väggytor.	
<b>Sammansättning</b>	Rent akrylatbindemedel, färgad kvartssand, vatten, tillsatser och naturlig glimmer.	
<b>Egenskaper</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Färgrik (brokig), lösningsmedelsfri, pastaliknande, plasthartsbunden färgad puts som är klar för bearbetning och enkel att arbeta med för heltäckande putsapplicering.</li> <li>■ Hör mekanisk påkänning, vattenavvisande, borttvättbar och ytterst motståndskraftig.</li> </ul>	
<b>Användning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Puts för tillverkning av dekorativa ytor i ett lager.</li> <li>■ För efterföljande beläggning av mineraliska grundputs, betong och armerade lager från värmeisoleringskompositsystem (endast i sockelområdet).</li> <li>■ Kan användas utom- och inomhus samt i sockelområdet.</li> </ul>	
<b>Tekniska data</b>	Brandegenskaper:	B -s1, d0 enligt DIN EN 15824 ca
	μ-värde:	110 - 140
	Innehåll av fasta ämnen:	ca 80 %
	Densitet:	ca 1,7 kg/dm <sup>3</sup>
	Värmeledningsförmåga λ :	ca 0,7 W/(m·K)
	pH-värde:	ca 8,5
	VOC: Verkligt värde:	< 40 g/l
	VOC: EU gränsvärde:	Bokstav A: Kategori c (Wb); 40 g/l
	sd-värde H2O:	0,22–0,28 m (vid 2 mm skiktjocklek), V2 medel enligt DIN EN 15824
	w-värde:	< 0,15 kg/(m <sup>2</sup> ·h <sup>[0,5]</sup> ) W2 medel enligt DIN EN 15824

	MosaikTop Natural Line	MosaikTop Essential Line
Största granulat	2 mm	2 mm
Förbrukning	ca 4,5 kg/m <sup>2</sup>	ca 5,5 kg/m <sup>2</sup>
Dryghet	ca 5,5 m <sup>2</sup> /hink	ca 4,5 m <sup>2</sup> /hink

De angivna förbrukningsuppgifterna är vägledande. I praktiken måste en merförbrukning på ca 10 % beaktas. Förbrukningssiffrorna beror på substratets grovhet och uppsugningsförmåga samt bearbetningstekniken.

Prestandadeklarationen kan hämtas elektroniskt på [www.baumit.de](http://www.baumit.de) eller [www.dopcap.eu](http://www.dopcap.eu) genom att ange

**Förpackni** Plasthink, innehåll 25 kg, (32 hinkar per pall = 800 kg)

**Förvaring** I en stängd hink, svalt men inte under +5 °C eller över 30 °C. Lagringstiden bör inte överstiga 12 månader. Stäng öppnade behållare omedelbart efter användning och använd om möjligt inom 4 veckor.

**Kvalitetskontroll** Egenkontroll genom våra fabrikslaboratorier. Kontinuerlig övervakning och kontroll av kvalitet och strikt inkommande kontroll av alla råvaror. Företaget har ett TÜV-testat och certifierat kvalitetssäkringssystem enligt världsomspännande standard DIN EN ISO 9001 samt ett TÜV-testat och certifierat miljösäkringssystem enligt världsomspännande standard DIN EN ISO 14001.

**Klassificering enligt kemikalielagen** Se säkerhetsdatabladet (på [www.baumit.de](http://www.baumit.de)).

**Underlag** Hårdnade, torra putsmaterial (kalk-cementputs, rappad eller slät puts, ståtid minst 7 dagar), gipsputs och gipskartongskivor (förbehandla vid behov med SperrGrund), betong och armerade lager, som måste vara sprickfria och fria från separerande komponenter (formolja, damm) och smuts.  
Förbehandla även fläckiga och missfärgade underlag med SperrGrund.  
Underlagets yta måste vara klart för användning, jämnt, torrt, fristfritt och fritt från skum. Det får inte finnas någon fuktbelastning från underlaget.  
De ytor som ska putsas behöver strykas med UniPrimer eller med PremiumPrimer DG 27 i en lämplig färgnyans i en eller flera omgångar innan putsningen påbörjas för att skapa ett underlag i samma färg och med samma uppsugningsförmåga. Av den nedanstående tabellen framgår vilken färgnyans som är lämplig.  
Låt underlaget torka i minst 24 timmar innan MosaikTop stryks på.

MosaikTop	PremiumPrimer DG 27	MosaikTop	PremiumPrimer DG 27
Bezeichnung	Farbton	Bezeichnung	Farbton
M 301	weiß	M 314	M314
M 302	M302	M 315	M315
M 303	weiß	M 316	M316
M 304	weiß	M 317	M317
M 305	M305	M 318	M318
M 306	weiß	M 325	weiß
M 307	weiß	M 326	M 326
M 308	weiß	M 327	M327
M 312	weiß	M 328	weiß
M 313	M313	M 329	weiß

MosaikTop	PremiumPrimer DG 27	MosaikTop	PremiumPrimer DG 27
Bezeichnung	Farbton	Bezeichnung	Farbton
M 330	M330	M 340	M340
M 331	M331	M 341	M341
M 337	weiß	M 342	M342
M 338	weiß	M 343	M343
M 339	M339	M 344	M344

**Bearbetning** MosaikTop är redan klart för bearbetning. Blanda inte i andra material. Före bearbetning, rör om noggrant med en långsam omrörare.

Behållare med olika batchnummer ska blandas med varandra för att undvika färgskillnader.

Applicera MosaikTop Essential Line med en rostfri murslev och ca 1,5-faldig kornstyrka, MosaikTop Natural Line med 1–1,5-faldig kornstyrka och släta genast till utan att lämna några håligheter, i samma riktning med slätspackel.  
Gör klart sammanhängande underlag utan avbrott.

## Allmänt och anvisningar

Skydda mot frost, vind, regn och direkt solsken under torkningen. Vid torkningen försvinner den mjölkvita färgen på den nypåstrukna MosaikTop.  
Vid hög luftfuktighet eller låga temperaturer förlängs torkningstiden avsevärt. På grund av fukt finns det även risk att MosaikTop börjar bli mjölkig vid ens enare tidpunkt.  
Förhindra fuktbelastning från underlaget (stödmura, hängna in, takområde osv.). MosaikTop ska inte användas för att belägga vågräta områden (golvbeläggning, murverkskronor, el.dyl).  
Med tanke på materialets lukt ska man ventileras ordentligt under de första dagarna vid bearbetning inomhus.

Skydda känsliga områden (glas, keramik, metall, osv.). Skölj omedelbart bort stänk med mycket vatten. Vänta inte på härdning. Rengör verktyg direkt efter användningen med vatten.

EAK/AVV-avfallskod: 17 09 04

**Bearbeta ej och lämna materialet, underlaget eller lufttemperaturen att torka, vid +5 °C eller över 30 °C. Beakta DIN EN 15824, DIN EN 13914, DIN 18550, DIN 18363 och DIN 18350 (VOB, del C) samt de särskilda bestämmelserna i "Allmänna byggnadsinspektionens godkännande" (tyska abZ).**

Om du behöver ytterligare information om detta material eller bearbetningen, ger våra ansvariga fältservicekonsulter dig gärna detaljerade råd på projektspecifik basis.

*Innehållet i detta tekniska datablad har maskinöversatts. Vid fall av tveksamheter gäller det tyska tekniska databladet. Det finns på <https://baumit.de/produkte> och/eller tillgänglig vid förfrågan.*

Våra applikationsrelaterade rekommendationer, som vi ger för att stödja köpare/bearbetare är baserade på vår erfarenhet och motsvarar det aktuella kunskapsläget inom vetenskap och praktik. De är icke-bindande och innebär inte något avtalsrättsligt förhållande eller några sekundära skyldigheter från köpekontraktet. De befriar inte köparen från att själv kontrollera våra produkter med avseende på deras lämplighet för det avsedda ändamålet. Byggtekniska allmänna regler måste respekteras. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar som syftar till tekniska framsteg och förbättringar av produkten eller dess tillämpning. När denna tekniska information publiceras är tidigare utgåvor ogiltiga. Du hittar den senaste informationen på vår hemsida. Våra nuvarande villkor för försäljning och leverans gäller för alla affärstransaktioner, liksom bestämmelserna för installation och användning av våra silon och blandningsanläggningar.